

Lakryl loftmaling glans 2

Refleksfri loftmaling



Produktbeskrivelse

Helmat acrylplast loftmaling.

Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige lofter af gips, puds, gipskarton og grundmalede profillofter.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlede flader vaskes med grundrens og grundes med grunder, der passer til underlagets tilstand og type.

Tidligere malede flader afvaskes med grundrensemiddel og blanke områder matslibes.

For at undgå rullespor, rulles først på kryds og tværs. Der afsluttes ved at rulle samme vej, enten i rummets længderetning, eller i samme retning som lysindfald.

Der skal som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

Ikke egnet til brug i airless sprøjte.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type	Akrylplast loftmaling
Anvendelse	Indvendige vægge og lofter samt udvendig væg
Bindemiddel	Styrenakryl
Glans (v. 60° indfald)	Ca. 2 helmat
Vægtfylde	Ca. 1,2 kg/ltr
Forbrug	6-8 m ² /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF	4-6 timer
Overmalbar/slibbar	Efter 6-8 timer
Fuld slidstyrke	7 dage
Påføringsmetode	Pensel eller rulle.
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Hvid, lys råhvid
Emballagestørrelser	10 ltr
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	<30 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	00-1
CLP signalord	-
CLP symboler	-
V. nr.	130-

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Promal A/S

Joachim Wellers Vej 27
DK-7500 Holstebro
Tlf +45 96105080

Web: www.promal.dk
Mail: info@promal.dk
Shop: www.maling.nu

